



1. LIMPIA



2. APLICA



3. COMPACTA

FICHA TÉCNICA

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO



 [Adiós Baches](#)
 [@adiosbaches](#)
 (222) 798 3221
 adiosbaches.com.mx

La mezcla para bacheo **adiós baches**, es un producto diseñado para cumplir los más altos estándares de calidad, ya que basa su diseño tomando en cuenta normas: ASTM, AASHTO Y SCT, lo que permite evaluar la mezcla tanto en sus propiedades mecánicas y volumétricas. Este producto es una mezcla balanceada que permite su fácil almacenaje, manejo y aplicación.

Nuestro producto es una mezcla asfáltica en frío con polímeros modificada en frío, cuya fórmula química de alto desempeño la hace ideal para la reparación de baches, fallas en el asfalto y nuevas vialidades.

EVALUACIÓN

ENSAYES DE DESEMPEÑO	RESULTADOS	ESPECIFICACIÓN
ESTABILIDAD MARSHALL, PROMEDIO (ASTM 6927) _____	373.3 _____	350 (KG) MÍN
PÉRDIDA DE ESTABILIDAD POR INMERSIÓN EN AGUA, PROMEDIO (M-MMP-4-05-042) _____	18.9 _____	25 (KG) MÁX
RAVELING (ASTM D7196), PROMEDIO _____	4 % _____	5 % MÁX. A 15 MIN DE PRUEBA
TRABAJABILIDAD A 4°C (AASHTO TP43-94) _____	1.07 _____	3 (KG/CM²) MÁX
TRABAJABILIDAD A 4°C A 20 DÍAS (AASHTO TP43-94) _____	2.65 _____	3 (KG/CM²) MÁX
CUBRIMIENTO DE LA MEZCLA _____	100% _____	95 % MÍN
DESPRENDIMIENTO POR EBULLICIÓN (ASTM D3625) _____	96% _____	90 % MÍN
DRENE (ASTM D6390) _____	0,23% _____	0.30 % MÁX

GRANULOMETRÍA

ABERTURA DE MALLA		GRANULOMETRÍA DE LA MEZCLA
PLG	MM	"ADIÓS BACHES ECO BÍOASFALTO"
1" _____	25.00 _____	100%
3/4" _____	19.00 _____	100%
1/2" _____	12.50 _____	98%
3/8" _____	9.50 _____	89%
NO. 4 _____	4.75 _____	64%
NO. 8 _____	2.36 _____	40%
NO. 16 _____	1.18 _____	24%
NO. 30 _____	0.60 _____	16%
NO. 50 _____	0.30 _____	12%
NO. 100 _____	0.15 _____	10%
NO. 200 _____	0.075 _____	7%

